

# CONCRETO SECO 25 KG



“El concreto que acelera tus proyectos.”



Agregue **AGUA**  
y Listo!



Empaque  
reciclable



EL **CONCRETO SECO**, ES UNA MEZCLA EN SECO DE CEMENTO CPC 40, GRAVA 3/8 Y ARENA. PREVIAMENTE DOSIFICADO PARA OBTENER UN CONCRETO HOMOGÉNEO Y DE ALTA CALIDAD, CON ALTO DESEMPEÑO Y MANEJABILIDAD.

CEMENTO PARA **USO GENERAL**, CUBRE CUALQUIER REQUERIMIENTO CONSTRUCTIVO:

- **REPARACIONES Y CONSTRUCCIÓN**  
(LOSAS, PISOS, BANQUETAS, CADENAS, DALAS, TRABES)
- **COLOCACIÓN**  
(POSTES, ENTRADAS DE GARAJES, ZANJAS, REGISTROS, CASTILLOS, ZAPATAS, DADOS)

#### MODO DE EMPLEO

PARA LA HIDRATACIÓN DEL CONCRETO SE DEBE:

1. VACIAR EL CONTENIDO EN UN RECIPIENTE, CARRETILLA O SUPERFICIE NO ABSORBENTE.
2. AGREGAR AGUA, APROX. 3.0 A 3.3 LTS POR BULTO DE 25 KG, PARA REVENIMIENTO DE 16 A 18 CM.
3. MEZCLAR HASTA OBTENER UNA MEZCLA HOMOGÉNEA Y MANEJABLE.



#### CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES	
COLOR	GRIS
CONSUMO DE AGUA PARA 25K	2.5 L
VOL. DE MEZCLA DE CONCRETO POR SACO	11-12 L
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 28D	250 KG/CM <sup>2</sup>

METRO CUADRADO (M <sup>2</sup> )	TABLA ORIENTATIVA DE RENDIMIENTO DE BULTO X M <sup>2</sup>	
	ESPEJOR: 5 CM	10 CM
1M <sup>2</sup>	4	9
2M <sup>2</sup>	9	17
5M <sup>2</sup>	22	43
10M <sup>2</sup>	43	86

¡SOLO 3 PASOS!



#### RECOMENDACIONES

EL ÁREA DE APLICACIÓN DEBERÁ ENCONTRARSE LIMPIA, LIBRE DE POLVOS, GRASAS, ACEITES, ÁCIDOS O DE CUALQUIER MATERIAL QUE NO PERMITE UNA CORRECTA ADHERENCIA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE DE UN BUEN VARILLADO O VIBRADO.

ASEGÚRESE DE UN BUEN CURADO, LAS PRIMERAS 48 HORAS DESPUÉS DEL FRAGUADO INICIAL.

**PRECAUCIONES:** USAR GAFAS Y GUANTES DE PLÁSTICO. EN CASO DE TENER CONTACTO DIRECTO CON LOS OJOS, ENJUAGAR CON AGUA ABUNDANTE.

SIN DESPERDICIOS

FÁCIL DE PREPARAR

MÍNIMO ALMACENAJE

AHORRO DE TIEMPOS



PARA MÁS INFORMACIÓN:  
[HTTPS://CONCRETOSPRONTO.COM/](https://concretospronto.com/)  
 CONTACTANOS:  
 TEL: +529614836118  
[CONTACTO@CONCRETOSPRONTO.COM](mailto:CONTACTO@CONCRETOSPRONTO.COM)