

MORTERO SECO 25 KG



“Menos esfuerzo, máxima resistencia.”



EL **MORTERO SECO**, ES UN PRODUCTO SECO PREMEZCLADO QUE CONTIENE CEMENTO CPC 40, ARENA Y CARBONATO. PREVIAMENTE DOSIFICADO PARA OBTENER UNA MEZCLA HOMOGÉNEA DE ALTA CALIDAD, DESEMPEÑO Y TRABAJABILIDAD,



MORTERO PARA **USO GENERAL** EN LA CONSTRUCCIÓN DONDE SE REQUIERA UN ACABADO APARENTE RUSTICO, APTO PARA PEGADO DE TODO TIPO DE VIBRO COMPRIMIDOS (MUROS, BARDAS, BASES PARA TINACOS, ENJARRES O SARPEO)



MODO DE EMPLEO

LA PREPARACIÓN ES SENCILLA, SE DEBE VACIAR EL CONTENIDO EN UN RECIPIENTE, CARRETILLA O SUPERFICIE NO ABSORBENTE. DESPUÉS AGREGAR AGUA, APROXIMADAMENTE 3.0 A 3.3 LTS POR BULTO DE 25 KG, PARA OBTENER UNA CONSISTENCIA HOMOGÉNEA Y APTA PARA EL PEGADO DE DIFERENTES VIBRO COMPRIMIDOS.

** PARA EL CASO DEL SARPEO O ENJARRE EN MUROS, ADICIONAR 1LT DE AGUA HASTA ALCANZAR LA CONSISTENCIA REQUERIDA.



CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

COLOR	GRIS
CONSUMO DE AGUA PARA 25K	3.0 A 3.3 L
VOL. DE MEZCLA DE CONCRETO POR SACO	11-12 L
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 28D	125 KG/CM ²

TABLA ORIENTATIVA DE RENDIMIENTO POR SACO

PEGADO DE:

BLOCK (20 X 40 X 15)	1.5M ²
TABIQUE/LADRILLO (7 X 12 X 24)	.5M ²
REPELLADO/APLANADO/ZARPEO (2.5 CMS)	1.5M ²
REPARACIONES	12L

¡SOLO 3 PASOS!



RECOMENDACIONES

LIMPIEZA E HIDRATACIÓN DEL ÁREA DONDE SE COLOCARÁ EL PRODUCTO. TENER PRECAUCIÓN CON LA ADICIÓN DE AGUA YA QUE ESTA DETERMINA LA CONSISTENCIA DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON EL TRABAJO A REALIZAR. UNA VEZ ADICIONADO EL AGUA REQUERIDA PARA SU TRABAJABILIDAD SE DEBERÁ TERMINAR POR COMPLETO EL PRODUCTO.

PRECAUCIONES

USAR GAFAS Y GUANTES DE PLÁSTICO. EN CASO DE TENER CONTACTO DIRECTO CON LOS OJOS, ENJUAGAR CON AGUA ABUNDANTE.

SIN DESPERDICIOS

FÁCIL DE PREPARAR

MÍNIMO ALMACENAJE

AHORRO DE TIEMPOS



PARA MÁS INFORMACIÓN:
[HTTPS://CONCRETOSPRONTO.COM/](https://concretospronto.com/)
 CONTACTANOS:
 TEL: +529614836118
CONTACTO@CONCRETOSPRONTO.COM